

## 試驗報告



報告編號：HV-18-05068

頁數：1 OF 1

報告日期：107年10月11日

委託單位：博宇德工程股份有限公司  
 樣品名稱：UH-135  
 送驗人員：博宇德工程股份有限公司(李友雯)  
 收件日期：107年10月02日  
 試驗日期：107年10月02日~107年10月11日  
 試驗規範：參考UL 94(2013) Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

### 試驗結果：

調節狀態 1(溫度 23±2°C，相對濕度 50±5%，48 小時)：

試驗項目	試片 1	試片 2	試片 3	試片 4	試片 5	要求值	
						HF-1	HF-2
試片厚度(mm)	11.79	11.41	12.56	12.31	12.01	-	-
餘焰時間(秒)	0	0	0	0	0	4/5 ≤ 2 秒 1/5 ≤ 10 秒	4/5 ≤ 2 秒 1/5 ≤ 10 秒
每一試片餘燼時間(秒)	0	0	0	0	0	≤ 30 秒	≤ 30 秒
棉花被燃燒顆粒或熔滴物點燃	否	否	否	否	否	否	是
每一試片之燒毀長度 (mm)	32	32	30	36	31	<60mm	<60mm
註： 4/5 為一組 5 個中的 4 個 1/5 為一組 5 個中的 1 個。							

----- o o o -----


規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人


Laboratory Testing · ISO Certification · Inspection

No.35, Wu Chyuan Road  
WuKu Industrial Zone,  
Taipei County, Taiwan  
Tel: (886-2) 2298-3355  
Fax: (886-2)2298-3880

REPORT NO.:     HV-18-05068    



樣品照




樣品裁切




試驗前



試驗中



試驗中



試驗後