

試驗報告



報告編號：HV-18-05069

頁數：1 OF 1

報告日期：107年10月11日

委託單位：博宇德工程股份有限公司
 樣品名稱：UH-160
 送驗人員：博宇德工程股份有限公司(李友雯)
 收件日期：107年10月02日
 試驗日期：107年10月02日~107年10月11日
 試驗規範：參考UL 94(2013) Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

調節狀態 1(溫度 23±2°C，相對濕度 50±5%，48 小時)：

| 試驗項目 | 試片 1 | 試片 2 | 試片 3 | 試片 4 | 試片 5 | 要求值 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | HF-1 | HF-2 |
| 試片厚度(mm) | 12.81 | 11.43 | 12.41 | 11.39 | 12.68 | - | - |
| 餘焰時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 ≤ 2 秒 1/5 ≤ 10 秒 | 4/5 ≤ 2 秒 1/5 ≤ 10 秒 |
| 每一試片餘燼時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 30 秒 | ≤ 30 秒 |
| 棉花被燃燒顆粒或熔滴物點燃 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 每一試片之燒毀長度 (mm) | 38 | 31 | 31 | 39 | 30 | <60mm | <60mm |
| 註： 4/5 為一組 5 個中的 4 個 1/5 為一組 5 個中的 1 個。 | | | | | | | |

----- o O o -----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。



報告簽署人

Laboratory Testing · ISO Certification · Inspection

No.35, Wu Chyuan Road


WuKu Industrial Zone,

Taipei County, Taiwan


Tel: (886-2) 2298-3355

Fax: (886-2)2298-3880

REPORT NO.: HV-18-05069



樣品照




樣品裁切



試驗前



試驗中



試驗中



試驗後