

試驗報告



報告編號：HB-24-05372

C-24-21450

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113 年 07 月 04 日

業主：博宇德工程股份有限公司
 委託單位：博宇德工程股份有限公司
 樣品名稱：中空水泥板 厚度 4cm
 送驗人員：博宇德工程股份有限公司(吳靜婉)
 收件日期：113 年 06 月 18 日
 試驗日期：113 年 06 月 18 日 ~ 113 年 06 月 26 日
 備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果	#規範要求值
含水率(%)	CNS 11699 : 2017	1.7	註 1
彎曲破壞載重(N) -載重與孔洞方向垂直且面向上		12666	1000 以上

註：1. 依CNS 11699：2017第6節性能外裝板之含水率為20%以下及表5 性能之內容所述。

2. 樣品描述：水泥中空板。

3. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人